

اتصال مولکولی مواد چسبنده به عاج و مینای دندان
** دکتر فضل ... فرشچیان

مقدمه:

و شکل حفره تهیه شده دارد و این رقم از لحاظ کلینیکی قابل اعتقاد نیست. بنابراین در حال حاضر از نقطه نظر قدرت باند مواد چسبنده ای که منحصر آج "برای عاج دندان بکار می روند توصیه می شود که در عاج گیر مکانیکی تهیه شود و مینای دندان آج گردد. اما بهر حال استفاده از مواد چسبنده ای که امروز تولید می شوند به اضافه گیر مکانیکی که در عاج تهیه می شود مزیت بیشتری نسبت به مواد معمولی که باند چسبنده را تشکیل نمی دهند دارد.

اتصال رزین به مینای دندان که فقط یک اتصال مکانیکی است و بر اساس آغشته کردن مینای باشد یک تکنیک معمولی و رایج شده است. (۱-۲) .
اخيراً "موادی در دسترس قرار گرفته اند که ادعای می شود به مینای و عاج دندان اتصال مولکولی پیدا می کنند. در باره بعضی از فراورده ها ادعاهای واستنباطات بیشتری نیز مطرح شده است مبنی بر اینکه اتصال این مواد با عاج دندان ضعیف تر و با مینای بسیار قوی تر است.

این مقاله در این باره نگارش یافته و هدف های زیر را دنبال می کند: (۱) شرح چگونگی وضعیت فعلی مواد چسبنده به عاج و مینای دندان و سپس مقایسه متدهای مکانیکی با شیمیائی وقدرت چسبندگی آنها. (۲) مقایسه خصوصیات و ویژگی های مواد چسبنده متداول امروز در کلینیک. (۳) شرح تکنیک هایی که برای کاربرد مواد چسبنده در کارهای کلینیکی مورد عمل می باشند.

مواد چسبنده دو نوع ماده ترمیمی چسبنده در دسترس می باشد: (۱) سیمانهای گلاس ایونومر (۲) رزین هایی که اختصاراً "برای اتصال مولکولی" به یافته دندان تهیه شده اند. رزین های قبلاً "مخلوط شده و بصورت یک ترکیب معرفی شده اند و یا در سیستم دوجزئی هستند و خود ما آنها را باهم مخلوط می کنیم که بانوریلی مریزه می شوند یا خود بخود در هوای محیطی اینکار صورت می گیرد.

تحقیقات بسیاری نشان داده است که قدرت باند تمام مواد چسبنده فعلی به عاج دندان بطور معتبر به از قدرت باند مکانیکی به مینای آج شده کمتر است. قدرت باند مکانیکی به مینای آج شده بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ PSI می باشد و این باند غالباً "موفقیت آمیز بوده است. قدرت چسبندگی باند رزین پا گلاس آیونومر به عاج دندان بعد از ۲۴ ساعت که از سخت شدن آن گذشت بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ PSI می باشد که بستگی به اندازه

خصوصیات کلینیکی مواد چسبنده:

گلاس آپونومر

رزین های چسبنده

- ۱ - آنها که قبل از ترکیب شده اند و به صورت یک ماده معرفی می گردند و در دسترس می باشند.

- ۱ - اندازه گیری و تناسب در مخلوط کردن آن تکیک حساسی دارد و موفقیت نهایی با رعایت همین امر حاصل می شود.

(بطور مثال):

; Vivadent ، از Dentin Adhesit

، Prisma Universal Bond

، 3-In-1 ، Caulk از

(DenMat) از

که بینیاز از مخلوط کردن و اندازه گیری هستند.
سیستم دو ترکیبی که معمولاً "بطور مساوی دو جزء" را با هم
مخلوط می کنیم (به عنوان نمونه: Kerr، از Bondlite؛

Kulzer ، از Dentin Adhesive

Schotcbond؛ J&J ، از Dentin Bonding Agent

از (3M)

در دسترس می باشند که اندازه گیری و مخلوط کردن آنها
نسبتاً آسان است.

۲ - در هنگام سخت شدن، آب اثر منفی بر کیفیت
آن می گذارد.

۳ - بلا فاصله پس از سخت شدن به حد بالای
استحکام می رسد.

۴ - بعضی حساسیت های دندانی پس از کاربرد این
این مواد دیده شده است.

۵ - اتساع و انقباض آن بایشتر از آنستکه در دندان
طبیعی به وقوع می پیوندد.

۶ - باند مولکولی آنها آهسته و پس از ساعت ها
به نسج طبیعی دندان حاصل می شود.

۷ - پس از سخت شدن حل نمی شوند.

۸ - پس از سخت شدن استحکام زیادی می یابند ولی
این احتمال هم هست که جذب آب کند و همچنین باند از

بسیار برود.

۹ - جلوگیری از پیشرفت پوسیدگی نمی کنند و به عبارت
دیگر Cariostatic نمی باشند.

۲ - در حين سخت شدن، قابلیت بسیاری
برای حل شدن در آب دارد.

۳ - پس از ساعتها و بطور آهسته استحکام
می یابد.

۴ - بعضی حساسیت های دندانی پس از کاربرد این
ماده دیده شده است.

۵ - اتساع و انقباض آن نزدیک به دندان
است.

۶ - باند مولکولی آن آهسته و پس از ساعتها به نسج
طبیعی دندان حاصل می شود.

۷ - پس از سخت شدن قابلیت حل شدن آن در آب
مختصر خواهد بود.

۸ - پس از سخت شدن استحکام متوسطی می یابد.

۹ - از خودفلوئوراید خارج می کند به باینجهت به آن
(۲) Cariostatic می گویند.

واکنش هایی که هنگام Polymerization رخ می دهد و تغییرات حجمی که از کامپاریت به کلاس آبونومر منتقل می شود (۸) بویژه در حفره های کلاس ۱ و ۵ کلاس آبونومر از عمق حفره کند و جدا می شود (ضعیف شدن Tensile Strength) یکی از تحقیقات اینجانب و دکتر Godoy و دکتر برقی نشان داده که بدون اج کردن گلاس آبونومر باند کاملی بین رزین و گلاس آبونومر بوجود آمده ورنگ بلودومیلتین در نزدیک به ۹۵ درصد موارد در بین دو ماده نفوذ نکرد (۹) (برای آن ده درصد هم ، دلائل قابل بحث وجود دارد) .

۲- قراردادن Ca(OH)_2 به عنوان کف بندی (سخت شونده بانور مرئی یا خود به خود) در سطح بالی و دیواره های محوری است که روی آن ماده باندینگ چسبنده و روی آن رزینی را که برای ترمیم انتخاب کرده ایم قرار می دهیم (در اینجا مسئله این است که اتصال کلسیم ها یدروکساید به دندان عملی نخواهد شد) .

۳- این حالتی است که اول از ماده باندینگ چسبنده استفاده می شود و سپس رزینی را که برای ترمیم نهایی انتخاب کرده ایم روی آن قرار می دهیم (در اینجا باند خوبی به وجود می آید . اما احتمال داشتن حساسیت کمی هم می رود) .

ج- قابل توجه . یاد آوری می نماید که جلوگیری کردن از پیشرفت پوسیدگی در کلاس ۱ و ۲ از اهمیت برخوردار است و چون گلاس آبونومر متوقف کننده پوسیدگی است . لذا برای کف بندی می تواند ماده انتخابی باشد .

د- طرز کار در کلینیک ، (شکل ۱) :

(۱)- حفره را خشک می کنیم .

(۲)- Ca(OH)_2 را در عمیق ترین محل حفره که تزدیک بالب است می گذاریم .



می دانیم که هم گلاس آبونومر هم رزین های چسبنده با عاج دندان باندهای ضعیفی تشکیل می دهند ولی تاحدی بامینای دندان باند قوی تری دارند . اما هر دو این مواد خصوصیات منفی هم دارند . هیچ کدام از این دو ماده نیازهای کلینیکی را در مورد اتصال مولکولی به دندان بخوبی برآورده نمی سازند .

تکنیک های مورد استفاده در کاربرد مواد چسبنده:

بسته به نوع کارترمیمی که انجام می دهیم چگونگی انجام اتصال و کارهای کلینیکی تفاوت پیدا می کند . آنچه در زیر می آید تکنیک هایی هستند که برای ترمیم کلاس های ۱ و ۲ ، کلاس ۳ ، کلاس ۴ و نیرها و کلاس ۵ توصیه می شوند .

۱- ترمیم های کلاس ۱ و ۲ .

الف - درباره اتصال . ایجاد باند بین ماده ترمیم کننده (کامپاریت رزین) و دیواره های Lingual و Facial حفره تهیه شده در تهای امر موجب استحکام و قدرت بیشتر رزین خواهد شد . باند مکانیکی که به کمک اسید اچ حاصل می شود بخودی خود بسیار خوب است . اما باند مولکولی چسبنده ، این باند مکانیکی را تقویت می کند . (۴)

ب- درباره ماده موردمصرف . وقتی رزین را به تهای و بدون لاینروکف بندی در کلاس ۱ و ۲ بکاربریم حساسیت خواهیم داشت هرچند که بعضی حساسیت ها هم در مواردی که گلاس آبونومر به عنوان کف بندی به کار برده شده نیز ذکر گردیده است .

اینک سه تکنیک را که امروزه مورد عمل می باشند در زیر شرح می دهیم :

۱- قراردادن گلاس آبونومر به عنوان کف بندی که پس از سخت شدن به مدت ۳۵ ثانیه بطور همزمان این ماده و مینای دندان اچ می شوند (۵) . سپس ماده باندینگ چسبنده بکار برده می شود و کامپاریتی را که انتخاب کرده ایم روی آن قرار می دهیم .

(این تکنیک به علت نکه باندی بین دندان و این ماده کف بندی و سپس ماده کف بندی با رزین ایجاد می کند و فلوراایdem از آن خارج می شود از حسن انتخاب برخوردار است . - اضافه می نماید اخیرا "آن قسمت که مربوط به اچ کردن گلاس آبونومراست مورد سؤوال واقع شده است . زیرا در

گاهی دیده می شد . تحقیقات نشان داده اند که کم شدن با خاطراستفاده از مواد باندینگ Leakege چسبنده است

د - طرز کار در کلینیک (شکل ۲) :

(۱) - حفره را خشک می کنیم

(۲) - دندان را با خمیری از گرد پامیس و آب تمیز

می کنیم .



(۳) مینای دندان را ابتدا، اج کرده سپس خشک می نمایم .

(۴) ماده باندینگ چسبنده را روی سطح مینا قرار می دهیم و با دمیدن هوا اضافه آنرا یکنواخت است

(۵) ماده ترمیمی را کیا رزین تنها یا با ونیز (از قبل آمده شده) است در محل خود قرار می دهیم .

(۶) - رزین و ماده باندینگ را همزمان پلی مریزه می کنیم .

۴ - ترمیم های کلاس ۵

الف - در باره اتصال از آنجا که قسمت اعظم حفره های کلاس ۵ در عاج دندان قرار دارند و یا در عاج بوده و مقدار کمی از مینا را هم در سطح Gingival و Incisal شامل می شوند . بنابراین باند به عاج دندان ضرورت پیدا می کند .

ب - درباره مواد مورد مصرف . در بعضی موارد که تنها رزین برای ترمیم به کار رفته حساسیت دیده شده است . سه روش متداول و مواد مورد مصرف در آنها به این قرارند : (۱) رزین تنها ، (۲) گلاس آیونومر مابین عاج دندان و رزین ، (۳) گلاس آیونومر تنها حساسیت کمتر دندان در حالتی مشاهده شده است .

که گلاس آیونومر ، بین دندان و رزین قرار داده شده بوده است . (مورد ۲۵)

ج - قابل توجه : در افرادی که فعالیت و پیشرفت پوسیدگی نوع کلاس ۵ در آنها زیاد است ، رزین تنها برای ترمیم تجویز نمی شود . در این قبیل موارد ترجیح دارد که از گلاس

(۳) - گلاس آیونومر نوع کف بندی را در محل خود قرار می دهیم (سیمان کف بندی GC bond; Ketac bond; GC از Denmat از Zionomer یا Espe Premier آنرا سریعاً باید مخلوط کرد (ظرف ۰۱ تا ۰۵ ثانیه) و با ضخامت ۰/۵ میلی متر در گفت پالپی و دیواره های محوری قرار می دهیم .

(۴) - بعد از سخت شدن کامل ۰۵ ثانیه تامل می کنیم (زمان سخت شدن متفاوت بوده و بین ۱ تا ۴ دقیقه است که بسته به سرعت اختلاط و ضخامت مخلوط می باشد) ، سپس به مدت ۰۳ ثانیه مینای دندان را اج می کنیم - در این وضعیت هنوز هم بعضی عمل کننده های سطح گلاس آیونومر را نیز اج می کنند ولی بد لیلی که در بالا اشاره شد دیگر احتیاجی (۷ - ۶) به اج کردن آن نیست - پس از آن دندان شسته و خشک می گردد .

(۵) - در این موقع باند چسبنده را بکار می بریم و با دمیدن هوا ملایم آن را به ضخامت یکنواخت می رسانیم که ضمناً "اضافه آن هم خارج می شود .

(۶) - باند را پلی مریزه می کنیم (که به این ترتیب شکافها و ترکهای ریز در گلاس آیونومر مهر و موم شده ، بسته می شوند) .

(۷) - رزینی را که انتخاب کرده ایم در حفره قرار می دهیم و آن را پلی مریزه کرده و سخت می کنیم .


۲ - ترمیم های کلاس ۳ . بنظر نمی رسد که استفاده از مواد باندینگ چسبنده در این مورد لازم باشد ، اما چون در همه حفره ها و دیگر موارد ترمیم از آنها استفاده می شود ، می توان در کلاس ۳ هم آنها را بکار برد .

۳ - ترمیم های کلاس ۴ و تعداد انواع VENEER (رزین مستقیم ، رزین غیر مستقیم و پرسلن) .

الف - درباره اتصال از آنجا که قسمت اعظم رزین بامینای دندان تماس مستقیم دارد و سطح اتصال به مینا در حد وسیعی است ، از این رو بکار بردن موادی که باند چسبنده نامیده شده اند تجویز می شود . همچنین است برای بعضی ونیرها که تابانیه Gingival دندان ادامه یافته و با سطح عاج تماس پیدا می کند .

ب - در باره مواد مورد مصرف ، بنظر نمی رسد که گلاس آیونومرها در این مورد کاربردی داشته باشند .

ج - قابل توجه ، قبل از اینکه مواد باندینگ چسبنده بکار برده شوند Leakage در تابانیه Gingival و نیرها



(د) در عمیق ترین ناحیه حفره Ca(OH)_2 را می‌گذاریم.

(ه) گلاس آیونومر نوع کف‌بندی را به ضخامت ۵/۰ میلی متر در عمق آن می‌گذاریم.

(گ) گلاس آیونومر از نوع ترمیمی راهم می‌توان قرارداد، اما این نوع اخیراً داقل در ۱ دقیقه سخت می‌شود و را دیلوست است در حالی که گلاس آیونومر نوع کف‌بندی در چند دقیقه سخت می‌شود و رادیوپاک نیز می‌باشد.

(و) تا ۴ دقیقه بعد از سخت شدن گلاس آیونومر بعضی آن را هم بدست ۳۰ ثانیه اج کرده، سپس شسته و خشک می‌کند. چنانکه گفته شد اخیراً "بخاطر ضعیف نشدن Tensile Strength گلاس آیونومر از گلاس آیونومر در کلاس ۵ عاج نمی‌کند و فقط مینای دندان اج خواهد شد (۸).

(ز) ماده باندینگ چسبنده را قرار می‌دهیم و با دمیدن هوا اضافه آن را خارج می‌کنیم تا گستردنگی ماده در سطح حفره یکنواخت گردد.


(ژ) ماده باندینگ را پلی مریزه می‌کنیم.

(ط) رزینی را که برای ترمیم نهایی انتخاب گردیده‌ایم در محل حفره قرار داده آنرا پلی مریزه می‌کنیم.

(۲) گلاس آیونومر تنها (شکل ۵). کاربرد آن در حفره‌های با پوسیدگی زیاد است که در ترمیم آنها زیاد به زیبائی توجه ننمی‌شود.

(الف) حفره را خشک می‌کنیم.

(ب) با خمیری از گرد پامیس و آب حفره را تمیز کرده، سپس مجدداً "خشک می‌کنیم.




آیونومر به عنوان کف‌بندی استفاده شود.

د - طرز کار در کلینک (شکل ۳):

(۱) این موردی است که از رزین تنها به عنوان ماده، ترمیمی استفاده می‌شود. (برای حفره‌های کم عمق کلاس ۵ که در آنها پیشرفت پوسیدگی فعال نیست تجویز می‌شود).

(الف) - حفره را خشک می‌کنیم.

(ب) با خمیری از گرد پامیس و آب حفره را تمیز می‌کنیم.



(ج) در ناحیه Gingival حفره گیر مختصراً ایجاد می‌کنیم.

(د) در عمیق ترین ناحیه حفره Ca(OH)_2 را قرار می‌دهیم.

(ه) مینای دندان را بازیل، اسید اج کرده سپس دندان را شسته و خشک می‌نماییم.

(و) ماده باندینگ چسبنده را بکار می‌بریم.

(ز) به منظور کم کردن حساسیت عاج دندان ماده باندینگ را پلی مریزه می‌کنیم.

(و) رزینی را که برای ترمیم نهایی حفره انتخاب گردیده‌ایم در آن قرار داده پلی مریزه می‌نماییم.

(۲) و این موردی است که از گلاس آیونومر برای کف‌بندی و از رزین برای ترمیم نهایی استفاده می‌شود (شکل ۶). (کاربرد آن در حفره‌هایی است که رشد پوسیدگی فعال بوده است و نیاز به زیبائی در ترمیم احساس می‌شود).

(الف) حفره را خشک می‌کنیم.

(ب) با خمیری از گرد پامیس و آب حفره را تمیز کرده، مجدداً آنرا خشک می‌کنیم.

(ج) در ناحیه Gingival حفره گیر مختصراً ایجاد می‌نماییم.

(ج) در ناحیه Gingival حفره‌گیر مکانیکی ایجاد می‌کنیم .
 (د) در عمیق‌ترین ناحیه حفره $\text{Ca}(\text{OH})_2$ را قرار می‌دهیم .

(ه) ماده، ترمیمی گلاس آیونومر را در حفره‌جای Glassionomer II, Fuji II, (Chemfile 2,Zionomer,Ketac)Fil می‌دهیم
 (و) حداقل پس از ۱۵ دقیقه Finishing را می‌توانیم انجام می‌دهیم . اما بهتر است پس از ۲۴ ساعت این کار انجام شود .

نتیجه (Conclusion) بدون آنکه در عاج دندان گیر اضافی (Mechanical Undercut) بوجود آوریم ، مواد باندینگ چسبنده آن گیر و اتصال کاملی را که انتظار داریم ، ببار نخواهد آورد . البته توأم کردن اتصال مولکولی و گیر مکانیکی ، از گیر مکانیکی تنها با ارزش تر است . از این جهت مواد چسبنده امروز باید جایگزین مواد باندینگ معمولی شوند . واضح است موادی که یک ترکیب دارند (قبله " مخلوط شده و دریک‌شیشه به بازار معرفی شده‌اند) و بانور پلی مریزه می‌شوند از تغییرات احتمالی که ناشی از نسبت ترکیب و طرز مخلوط کردن آن است برکار بوده ، آسانتر مصرف شده و سرعت عمل بیشتری به دندانپزشک می‌دهند . ضمناً در مواردی که جلوگیری از عود پوسیدگی دندان مورد نظر ما است ، گلاس آیونومرها می‌توانند ماده انتخابی قلمداد شوند .

References:

1. Asmussen E: Clinical relevance of physical/chemical/and bonding properties of composite resins. Oper Dent 1985; 10: 61-73.
2. Buonocore, MG: A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. Journal of Dental Research 34. 849-853.1955.
3. Swartz ML, phillips RW, Clark HE: Long-term F release from glass ionomer cements. J Dent Res 1984; 63: 158-160.
4. Clinical Research Associates V. 10, N.8, Aug. 1986.
5. Clinical Research Associates V.9, N.11. 1985.
6. Garcia-Godoy F: Glassionomer materials in class II composite resin restorations: to etch or not to etch? Quintessence Int. Vol. 19, N.3/1988.
7. Lutz F, Krejci I, Oldenburg TR: Elimination of polymerization stresses at the margins of posterior resin restorations: a new restorative technique. Quintessence Int 1986; 17: 777-784.
8. Lutz F, et al: Improved proximal adaptation of Class II composite resin reatorations by use of light-reflecting wedges. Quintessence Int. 1986; 17: 659-664.
- 9- Farschian F. Garcia-Godoy, Barghi N: Thermocycling time effect on Microleakage of glass- ionomer lined composite. Personal communication.